

## SR-series, G-AS-series

厳選された高純度原料を用い、高度に品質管理された工程で製造されるシリマナイト質れんがです。ガラス素地に対する耐食性、耐汚染性に優れています。またアルカリ蒸気耐食性、耐スポーリング性にも良好な性質を示します。ガラス窯低温域の上部構造やガラス接触部などに使用されます。

形状により、プレス成形、又は鑄込成形で製造し、ご提供しております。

### 化学成分(%)

	SR-2792N	SR-2782	G-AS-60	G-AS-60Z	G-AS-60J
成形方法	鑄込み	鑄込み	プレス	鑄込み	鑄込み
SiO <sub>2</sub>	25	40	31	33	33
Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	73	58	68	65	65
Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub>	1	1	0.6	0.5	0.6

上記データは代表値であり、保証値ではありません。  
ご使用前に取扱説明書／品質安全データシートをご参照ください。