

G-DX-2

自社製合成ムライト原料を使用することにより、鉄・りんなどの不純物が少なく、また特殊な成形法により均質性にすぐれたフロートバスボトム用れんがです。

化学成分(%)

	SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃
G-DX-2	55	40	0.6

G-DX-G

自社製高純度合成原料を使用し、特殊な成形法により均質性にすぐれた高温焼成アルミナ・カルシア系れんがです。通常なアルミナ・シリカ系より耐アルカリ性、耐スズ濡れ性が優れており、フロートバスボトムに最適です。

化学成分(%)

	Al ₂ O ₃	CaO	Fe ₂ O ₃
G-DX-G	69	23	0.1

上記データは代表値であり、保証値ではありません。
ご使用前に取扱説明書／品質安全データシートをご参照ください。